


**KATALOG TKANIN
DO PLIS**

**PLEATED BLINDS
FABRIC COLLECTION**



20 MM



Allegro



Grupa Cenowa
Price Group



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,25 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



7220 light reflection
refleksyjność 42%

light transmission
transmisja 28%

light absorption
absorbcja 30%



7223 light reflection
refleksyjność 48 %

light transmission
transmisja 35%

light absorption
absorbcja 17%



7234 light reflection
refleksyjność 37%

light transmission
transmisja 43%

light absorption
absorbcja 20%



7235 light reflection
refleksyjność 57%

light transmission
transmisja 43%

light absorption
absorbcja 0%



7236 light reflection
refleksyjność 51%

light transmission
transmisja 38%

light absorption
absorbcja 11%




7238

light reflection
refleksyjność 60%

light transmission
transmisja 40%

light absorption
absorbacja 0%



7447

light reflection
refleksyjność 17%

light transmission
transmisja 11%

light absorption
absorbacja 72%



7241

light reflection
refleksyjność 47 %

light transmission
transmisja 33%

light absorption
absorbacja 20%



7448

light reflection
refleksyjność 42%

light transmission
transmisja 30%

light absorption
absorbacja 28%



7242

light reflection
refleksyjność 14%

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbacja 78%



7243

light reflection
refleksyjność 20%

light transmission
transmisja 12%

light absorption
absorbacja 68%



7446

light reflection
refleksyjność 9%

light transmission
transmisja 5%

light absorption
absorbacja 86%

Crush



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	45 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



21 light reflection
refleksyjność 54 %

light transmission
transmisja 44%

light absorption
absorbacja 2%



22 light reflection
refleksyjność 53 %

light transmission
transmisja 43%


light absorption
absorbacja 4%



23 light reflection
refleksyjność 52%

light transmission
transmisja 36%

light absorption
absorbacja 12%



24 light reflection
refleksyjność 50%

light transmission
transmisja 24%

light absorption
absorbacja 26%



25 light reflection
refleksyjność 53%

light transmission
transmisja 37%

light absorption
absorbacja 10%



26 light reflection
refleksyjność 48%

light transmission
transmisja 33%

light absorption
absorbacja 19%



27 light reflection
refleksyjność 47%

light transmission
transmisja 29%

light absorption
absorbacja 24%



28 light reflection
refleksyjność 41 % light transmission
transmisja 24% light absorption
absorbacja 35%



35 light reflection
refleksyjność 29 % light transmission
transmisja 11% light absorption
absorbacja 60%



29 light reflection
refleksyjność 35 % light transmission
transmisja 15% light absorption
absorbacja 50%




36 light reflection
refleksyjność 45 % light transmission
transmisja 23% light absorption
absorbacja 32%



30 light reflection
refleksyjność 28% light transmission
transmisja 6% light absorption
absorbacja 66%




37 light reflection
refleksyjność 35% light transmission
transmisja 14% light absorption
absorbacja 51%



31 light reflection
refleksyjność 47% light transmission
transmisja 33% light absorption
absorbacja 20%



38 light reflection
refleksyjność 30% light transmission
transmisja 6% light absorption
absorbacja 64%




32 light reflection
refleksyjność 44% light transmission
transmisja 22% light absorption
absorbacja 34%



39 light reflection
refleksyjność 37% light transmission
transmisja 16% light absorption
absorbacja 47%



33 light reflection
refleksyjność 34% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbacja 58%



40 light reflection
refleksyjność 29% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbacja 63%



34 light reflection
refleksyjność 36% light transmission
transmisja 16% light absorption
absorbacja 48%

Crush Pearl



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	45 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



01	light reflection refleksyjność 66%	light transmission transmisja 32%	light absorption absorbpcja 2%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

02	light reflection refleksyjność 63 %	light transmission transmisja 33%	light absorption absorbpcja 4%
----	--	--------------------------------------	-----------------------------------

03	light reflection refleksyjność 62%	light transmission transmisja 29%	light absorption absorbpcja 9%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

04	light reflection refleksyjność 52%	light transmission transmisja 23%	light absorption absorbpcja 25%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

05	light reflection refleksyjność 61%	light transmission transmisja 30%	light absorption absorbpcja 9%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

06	light reflection refleksyjność 59%	light transmission transmisja 27%	light absorption absorbpcja 14%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------


07	light reflection refleksyjność 57%	light transmission transmisja 36%	light absorption absorbpcja 7%
----	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



08 light reflection
refleksyjność 52% light transmission
transmisja 22% light absorption
absorbpcja 26%



15 light reflection
refleksyjność 41% light transmission
transmisja 10% light absorption
absorbpcja 49%



09 light reflection
refleksyjność 51 % light transmission
transmisja 9% light absorption
absorbpcja 40%




16 light reflection
refleksyjność 57% light transmission
transmisja 19% light absorption
absorbpcja 24%



10 light reflection
refleksyjność 45% light transmission
transmisja 5% light absorption
absorbpcja 50%




17 light reflection
refleksyjność 50% light transmission
transmisja 4% light absorption
absorbpcja 46%




11 light reflection
refleksyjność 62% light transmission
transmisja 24% light absorption
absorbpcja 14%



18 light reflection
refleksyjność 40% light transmission
transmisja 4% light absorption
absorbpcja 56%



12 light reflection
refleksyjność 53% light transmission
transmisja 18% light absorption
absorbpcja 29%



19 light reflection
refleksyjność 52% light transmission
transmisja 14% light absorption
absorbpcja 34%



13 light reflection
refleksyjność 41% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbpcja 51%



20 light reflection
refleksyjność 46% light transmission
transmisja 8% light absorption
absorbpcja 46%



14 light reflection
refleksyjność 48% light transmission
transmisja 11% light absorption
absorbpcja 48%

Metalic



41

light reflection
refleksyjność 84 %

light transmission
transmisja 16%

light absorption
absorbpcja 2%



42

light reflection
refleksyjność 85 %

light transmission
transmisja 14%

light absorption
absorbpcja 1%



43

light reflection
refleksyjność 81 %

light transmission
transmisja 10%

light absorption
absorbpcja 9%




44

light reflection
refleksyjność 84 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbpcja 8%



45







light reflection
refleksyjność 75 %

light transmission
transmisja 15%

light absorption
absorbpcja 10%



dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,25 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent







Presto print



01

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 44%

light absorption
absorbacja 0%



02

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 42%

light absorption
absorbacja 0%

dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	150 g/m ²
grubość / thickness	0,23 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



Presto print



Aida Print



dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	110 g/m ²
grubość / thickness	0,28 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



941

light reflection
refleksyjność 48%

light transmission
transmisja 52%

light absorption
absorbcja 0%



942

light reflection
refleksyjność 22%

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 53%



943

light reflection
refleksyjność 21%

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbcja 57%



944

light reflection
refleksyjność 22%

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 53%



401

light reflection
refleksyjność 42%

light transmission
transmisja 46%

light absorption
absorbcja 12%



403

light reflection
refleksyjność 48%

light transmission
transmisja 51%

light absorption
absorbcja 1%

Aida Print



California shine



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	115 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



2271

light reflection
refleksyjność 56 %

light transmission
transmisja 44%

light absorption
absorbcja 0%



2272

light reflection
refleksyjność 15 %

light transmission
transmisja 9%

light absorption
absorbcja 76%




2273

light reflection
refleksyjność 53 %

light transmission
transmisja 47%

light absorption
absorbcja 0%

California shine



California shine



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2250 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	115 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



951

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 41%

light absorption
absorbpcja 0%



952

light reflection
refleksyjność 12 %

light transmission
transmisja 5%

light absorption
absorbpcja 83%



953

light reflection
refleksyjność 9 %

light transmission
transmisja 2%

light absorption
absorbpcja 89%

California shine

Capri Pearl



Grupa Cenowa
Price Group



7650

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 18%

light absorption
absorbcja 23%



7693

light reflection
refleksyjność 41 %

light transmission
transmisja 59%

light absorption
absorbcja 0%



7694

light reflection
refleksyjność 70 %

light transmission
transmisja 30%

light absorption
absorbcja 0%



7695

light reflection
refleksyjność 32 %

light transmission
transmisja 46%

light absorption
absorbcja 22%

dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	100 g/m ²
grubość / thickness	0,17 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia /semi - transparent





7699

light reflection
refleksyjność 63 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbcja 20%



7888

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 26%

light absorption
absorbcja 15%



7700

light reflection
refleksyjność 56 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbcja 36%



7959

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbcja 13%



7701

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 29%

light absorption
absorbcja 6%



7960

light reflection
refleksyjność 68 %

light transmission
transmisja 22%

light absorption
absorbcja 10%



Ovale



01 light reflection 472% light transmission 49% light absorption 4%

refleksyjność 472% transmisja 49% absorbcja 4%



02 light reflection 14% light transmission 14% light absorption 72%

refleksyjność 14% transmisja 14% absorbcja 72%



03 light reflection 7% light transmission 8% light absorption 85%

refleksyjność 7% transmisja 8% absorbcja 85%



04 light reflection 35% light transmission 37% light absorption 28%

refleksyjność 35% transmisja 37% absorbcja 28%

dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2450 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	75 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



Ovale

Porto



Grupa Cenowa
Price Group



7779 light reflection 38 %
refleksyjność 38 % light transmission 28%
transmisja 28% light absorption 34%
absorbpcja 34%



7780 light reflection 50 %
refleksyjność 50 % light transmission 36%
transmisja 36% light absorption 14%
absorbpcja 14%



7781 light reflection 40 %
refleksyjność 40 % light transmission 25%
transmisja 25% light absorption 35%
absorbpcja 35%



7782 light reflection 19 %
refleksyjność 19 % light transmission 9%
transmisja 9% light absorption 72%
absorbpcja 72%



7826 light reflection 22 %
refleksyjność 22 % light transmission 11%
transmisja 11% light absorption 67%
absorbpcja 67%

dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	155 g/m ²
grubość / thickness	0,43 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



Porto Pearl



7779 light reflection 67 %
refleksyjność 67 %

light transmission 12 %
transmisja 12 %


light absorption 21 %
absorpcja 21 %



7780 light reflection 74 %
refleksyjność 74 %

light transmission 18 %
transmisja 18 %

light absorption 8 %
absorpcja 8 %



7781 light reflection 71 %
refleksyjność 71 %

light transmission 11 %
transmisja 11 %

light absorption 18 %
absorpcja 18 %



7826 light reflection 60 %
refleksyjność 60 %

light transmission 4 %
transmisja 4 %

light absorption 36 %
absorpcja 36 %

dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2400 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	175 g/m ²
grubość / thickness	0,43 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia /semi - transparent





Retro




184

light reflection
refleksyjność 58 %

light transmission
transmisja 41%

light absorption
absorbcja 1%



186

light reflection
refleksyjność 33 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbcja 50%

dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	74 g/m ²
grubość / thickness	0,20 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia / semi - transparent



Retro

Samoa



dane techniczne / technical specification	
szerokość tkaniny / width	2450 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	75 g/m ²
grubość / thickness	0,15 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



01 light reflection 49 %
refleksyjność 49 % light transmission 50%
transmisja 50% light absorption 1%
absorbpcja 1%



02 light reflection 36 %
refleksyjność 36 % light transmission 38%
transmisja 38% light absorption 26%
absorbpcja 26%



03 light reflection 9 %
refleksyjność 9 % light transmission 6%
transmisja 6% light absorption 85%
absorbpcja 85%



04 light reflection 7 %
refleksyjność 7 % light transmission 5%
transmisja 5% light absorption 87%
absorbpcja 87%



05 light reflection 48 %
refleksyjność 48 % light transmission 48%
transmisja 48% light absorption 4%
absorbpcja 4%

Samoa

Terrazzo Screen Reflex



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2000 mm
skład / composition	100% Poliester / Polyester
gramatura / weight	135 g/m ²
grubość / thickness	0,30 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	wysoka / transparent



01 light reflection 51 % light transmission 48% light absorption 1%
refleksyjność 51 % transmisja 48% absorbcja 1%



02 light reflection 49 % light transmission 48% light absorption 3%
refleksyjność 49 % transmisja 48% absorbcja 3%



03 light reflection 40 % light transmission 39% light absorption 21%
refleksyjność 40 % transmisja 39% absorbcja 21%



04 light reflection 8 % light transmission 6% light absorption 86%
refleksyjność 8 % transmisja 6% absorbcja 86%



05 light reflection 40 % light transmission 34% light absorption 26%
refleksyjność 40 % transmisja 34% absorbcja 26%

ScreenReflex



681 light reflection 32,9% light transmission 45,4% light absorption 21,6%
refleksyjność 32,9% transmisja 45,4% absorbcja 21,6%

Terrazzo Screen Reflex

Tosca Pearl



dane techniczne / technical specification

szerokość tkaniny / width	2300 mm
skład / composition	100% Poliester/Polyester
gramatura / weight	110 g/m ²
grubość / thickness	0,16 mm
szerokość plisy / pleat extend	20 mm
przepuszczalność światła / transparency degree	średnia/semi - transparent



6732

light reflection
refleksyjność 68 %

light transmission
transmisja 32%

light absorption
absorbcja 0%



6734

light reflection
refleksyjność 64 %

light transmission
transmisja 25%

light absorption
absorbcja 11%



6736

light reflection
refleksyjność 62 %

light transmission
transmisja 20%

light absorption
absorbcja 18%



7430

light reflection
refleksyjność 65 %

light transmission
transmisja 27%

light absorption
absorbcja 8%



7431

light reflection
refleksyjność 59 %

light transmission
transmisja 17%

light absorption
absorbcja 24%




7432

light reflection
refleksyjność 53 %

light transmission
transmisja 10%

light absorption
absorbacja 37%



7436

light reflection
refleksyjność 38 %

light transmission
transmisja 1%

light absorption
absorbacja 61%



7433

light reflection
refleksyjność 41 %

light transmission
transmisja 0%

light absorption
absorbacja 59%



7437

light reflection
refleksyjność 50 %

light transmission
transmisja 8%

light absorption
absorbacja 42%



7434

light reflection
refleksyjność 43 %

light transmission
transmisja 1%

light absorption
absorbacja 56%



7438

light reflection
refleksyjność 62 %


light transmission
transmisja 30%

light absorption
absorbacja 8%


Modele Plis

Pleated blinds types


3AB - Okna w płaszczyźnie pionowej. Plisa obsługiwana uchwytem.
Windows installed vertically (normal windows). Operation with handle.




3AO - Okna w płaszczyźnie pionowej. Plisa obsługiwana sznurkiem.
Windows installed vertically (normal windows). Operation with string.



3DB - Okna dachowe. Plisa obsługiwana uchwytem.
For Skylights and roof windows. Operation with handle



3PB - Okna do plafonów i ogrodów zimowych. Plisa obsługiwana uchwytem.
For Skylights and winter garden windows. Operation with handle.



3PO - Okna do plafonów i ogrodów zimowych. Plisa obsługiwana sznurkiem.
For Skylights and winter garden windows. Operation with string.



Vertex S.A.

43-502 Czechowice-Dziedzice
 ul. Bestwińska 25
 tel. 032 214 53 30-31
www.vertex.pl